



Bitumi



GORIMA

prodotti e servizi per
pavimentazioni bituminose



PAVIMOD

pavimentazioni stradali
modificate ad alta tecnologia

FLEX 50/70 L

Bitume ad alta lavorabilità, nell'utilizzo per la realizzazione di conglomerati presenta il vantaggio dell'alta lavorabilità a temperature inferiori a quelle del bitume tradizionale, consentendo una riduzione delle emissioni in atmosfera e garantendo alle imprese il conseguente risparmio di combustibile per la lavorazione.

CARATTERISTICHE	UNITÀ DI MISURA	SPECIFICHE	TEST METHOD
		FLEX GO 50/70 L	EN
Densità o peso specifico 25/25°	g/cm ³	1,03 ÷ 1,04	3838
Penetrazione a 25°C	dmm	50 ÷ 70	1426
Punto di rammollimento o P.&A.	°C	46 ÷ 54	1427
Punto di rottura secondo Fraass	°C	≤ -8	12593
Punto di infiammabilità (Cleveland v.a.)	°C	≥ 250	22592
Resistenza all'invecchiamento RTFOT			
Variazione della densità	% m	≤ 0,5	Valore assoluto
Penetrazione residua	%	≥ 50	1426
Incremento del P.&A.	°C	≤ 9	1427



Avvertenze indicative e condizioni di stoccaggio e impiego

Temperatura massima di riscaldamento.	180°C
Temperatura minima di pompaggio	120°C
Temperatura di stoccaggio.	130 - 150°C
Temperatura consigliata per la realizzazione di conglomerati bituminosi (in funzione della velocità di produzione).	120 - 130°C
Temperatura di stesa del conglomerato.	non inferiore a 120°C
Temperatura di compattazione.	fra 100 - 110
Il bitume FLEX 50/70 L non presenta rischi specifici. Per informazioni si prega consultare la scheda di sicurezza disponibile a richiesta.	
Si può conservare come un normale bitume in serbatoi dotati di adeguati sistemi di agitazione e circolazione. In caso di non utilizzo può essere raffreddato e successivamente riscaldato con l'accortezza di omogeneizzarlo energeticamente.	



ABICert
Ente di certificazione
UNI EN ISO 9001:2015
Certificato n. QBC565



ABICert
Ente di certificazione
UNI EN ISO 14001:2015
Certificato n. ABC111

ABICert
Ente di certificazione
Cert. n. 1982-CPR-509
Sistema di Controllo della Produzione
in Fabbrica di Bitumi e Leganti Bituminosi:
Bitumi modificati da polimeri

Guarda il prodotto su
gorima.it

SEDE LEGALE
GORIMA/PAVIMOD
via Dei Palumbo, 55 - 73100 Lecce
(LE) Tel. 0832 312959

SEDE MILANO
via Spoleto 1
Milano (MI)
Tel. 02 342613

STABILIMENTO ALTAMURA
Contrada Graviscella snc
Altamura (BA)
Tel. 099 4700208

STABILIMENTO CATANZARO
S.P. 166
88100 Catanzaro Lido (CZ)
Tel. 0961 719003

STABILIMENTO TARANTO
Strada Provinciale 40 snc
74010 Statte (TA)
Tel 099-4700200

www.gorima.it
info@gorima.it
info@pavimod.it